

Four2Four Premium

Version: oct-17

Four2Four Premium est un pont d'adhérence pour peinture. Assure l'adhérence de la peinture sur tous types de supports comme les carrelages, les panneaux phénoliques, peinture de polyuréthane, etc, en intérieurs et extérieurs. De plus, il agit comme anti-oxydant sur support métallique (sans corrosion ni oxydation) et comme scellant pour bois, tableau MDF et taches sur les murs intérieurs. Recommandé pour des supports métalliques.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Caractéristiques :

Excellent pont d'adhérence.
Antioxydant sur surfaces métalliques.
Scellant sur bois, MDF et taches.
Adapté à toutes les superficies.
Haute résistance et durabilité.
Sèche rapidement.
Pour un usage intérieur et extérieur.

Propriétés techniques:

Poids spécifique	1.28
pH	7.5 ± 1
Viscosité	70 ± 5 U.K.
% solide	44 ± 5 %
Nature	Acrylique
Aspect	Liquide blanc
Finition	Mate

Performance:

10-11 m²/l (1 couche). Dépend du type et de l'état du support, outils etc. La consommation exacte devra être déterminée en réalisant un essai sur l'ouvrage.

Présentation :

Contenant de 0.75 l et 4 l.

Conservation :

Conserver dans son emballage d'origine, fermé dans un endroit sec et frais. Préserver des gelées et éviter l'exposition directe au soleil. Sans ouvrir, se conserve au moins 36 mois.

CONSEILS D'APPLICATION

Surfaces d'application :

Sur tout type de support, spécialement indiqué sur des surfaces lisses et peu poreuses comme la céramique, peinture de polyuréthane ou epoxy, panneaux plastifiés, etc. Également sur surfaces métalliques ou bois.

État du support :

Le support doit être sec, solide, bien fixé, libre d'impuretés qui empêchent une adhérence parfaite du produit.

Préparation du support :

Si le support présente des restes de poussière, graisse, saleté et autres impuretés, réaliser un nettoyage exhaustif afin d'assurer une bonne adhérence.

Si le support est hétérogène, éliminer les zones qui n'adhèrent pas en les grattant et brossant.

Méthode d'application :

Mélanger le produit jusqu'à son homogénéisation. Selon l'usage final

- Pont d'adhérence et/ou supports métalliques: appliquer 1 ou 2 couches selon l'absorption ou en extérieur. Poncer délicatement pour améliorer l'adhérence du produit.

- Scellant pour bois: poncer le bois dans le sens des stries, nettoyer en profondeur, éliminer la résine ou les sécrétions de résine ainsi que les bords vifs. Appliquer 1 ou 2 couches selon l'absorption, poncer entre les couches si une finition fine est souhaitée.

- Scellant de panneaux MDF: appliquer 2 couches, poncer entre les couches.

- Scellant de taches: appliquer une couche sur la surface affectée pour fixer la tache, appliquer une seconde couche pour les taches les plus rebelles. Le produit ne couvre pas les taches; La couverture se réalise avec la peinture de finition.

Si la zone traitée ne se recouvre pas avant 7 jours écoulés, il est recommandé de poncer délicatement, pour favoriser la fixation de la finition.

Séchage :

En conditions d'une température relative à 25 °C et 60% d'humidité : 30-60 minutes entre les couches et 6-8 heures pour peindre.

Conditions climatiques :

La température de travail (ambiante et du support) doit être comprise entre +5 °C et 32 °C. Ne pas appliquer en exposition directe au soleil, ni sur un support réchauffé par le soleil.

Outils :

Rouleau, pinceau ou pistolet.

Nettoyage des outils :

Nettoyer les outils après utilisation avec de l'eau tiède.

Observations :

Ne pas appliquer sur des surfaces en contact permanent avec l'eau.

En cas de pluie, laisser sécher le support au moins 24 heures avant l'application.

Il est recommandé de protéger la surface traitée de la pluie jusqu'à l'application de la peinture.

Les parties qui ne vont pas être traitées doivent être protégées (cristal, charpente, etc.).

Ne pas mélanger avec d'autres produits pour conserver les propriétés spécifiques de ce dernier.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Précautions d'usage :

Aucune précaution spécifique pour des manipulations normales et dans le cas de personnes ne présentant aucune pathologie particulière. Protéger la peau et les yeux. Appliquer avec une bonne ventilation, ne pas inhaler le produit. Maintenir hors de la portée des enfants.

Gestion des déchets :

Les informations fournies sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l'expérience de IEdiSA, quand le produit est correctement stocké, manié et appliqué, en situation normale et en accord avec les recommandations de IEdiSA. La fiche technique sert d'information et de conseil, elle n'est pas juridiquement contrainte. En particulier, ne pas exempter d'essayer et de tester l'adéquation pour l'application et la finalité souhaités. IEdiSA se réserve le droit de modifications qui améliorent le produit et son application. Cette édition invalide les antérieures.

Suivant les dispositions légales locales. Les emballages sont en polypropylène recyclable. Contribue à respecter l'environnement, ne jette pas les déchets dans les eaux usées et utilise les points de nettoyage les plus proches.

Geste responsable :

Minimise la déperdition de la peinture en estimant la quantité nécessaire. Récupère celle non utilisée pour lui donner un nouvel usage, conserver selon la rubrique Conservation.

Information de sécurité :

Information en relation à la sécurité, données physiques, écologiques et toxicologiques, consulter la version la plus récente de la fiche de sécurité du produit.

Conseils techniques :

En cas de doute, consulter le distributeur local ou le fabricant (technicalsupport@graphenstone.com).

