

Kratzputz Premium

Version: oct-17

Kratzputz Premium est un revêtement naturel avec la technologie du graphène de finition texturée (granulométrie jusqu'à 2 mm). Idéal pour décorer les façades en zone où il existe des conditions météorologiques extrêmes ou dans des zones de neiges et pluies intenses. Également pour les intérieurs texturés.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Caractéristiques:

Grande résistance aux changements de température.
Facil d'application.
Finition mate et texturée.
Absorbe le CO2.
Contient de la chaux de haute qualité et du graphène.
Transpirable. Evite les condensations.
Bonne lavabilité.
Forte adhérence, résistance et durabilité.
Excellente flexibilité. Ne se fissure pas.
Libre des émissions de COVs et formaldéhydes.
GreenRate Certified™ LEVEL A

Propriétés techniques:

Poids spécifique	ISO 2811-1	1.75 ± 0.05 g/cm ³
pH	-	12.5 ± 1
Viscosité	UNE 48076	>150 U.K.
% solides	-	80 ± 5 %
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 1062-1	Classe 1 S _D < 0.14 m
Absorption d'eau par capillarité	EN 1062-1	Classe 3 w < 0.1 kg/m ² .h ^{0.5}
Réaction au feu	EN 13501-1	A1
Nature	-	Chaux aérienne
Aspect	-	Liquide dense avec grains < 2mm
Finition	-	Mate
Contenu COVs	ASTM D2369-10	< 1 g/l
Émission COVs	ISO 16000-3/-6	Classe A+

Performance:

3-4 l/m² (1 couche). Dépend du type et de l'état du support, outils etc. La consommation exacte devra être déterminée en réalisant un essai sur l'ouvrage.

Couleurs:

Blanc mate. Pour les couleurs, consulter l'usine.

Présentation:

Contenant de 1 l, 4 l, 12.5 l et 15 l.

Conservation:

Conserver dans son emballage d'origine, fermé dans un endroit sec et frais. Préserver des gelées et éviter l'exposition directe au soleil. Sans ouvrir, se conserve au moins 12 mois. Le produit peut s'épaissir, sans perdre ses propriétés ; bien remuer avant d'appliquer.

CONSEIL D'APPLICACION

Surfaces d'application:

Peut s'appliquer sur tout type de surface habituelle dans la construction: mortier, brique, béton, anciennes peintures, etc.

État du support:

Le support doit être sec, solide, bien fixé, libre d'impuretés qui empêchent une adhérence parfaite du produit.

Préparation du support:

Si le support présente des algues, moisissures, champignons et/ou autres impuretés, il est recommandé de réaliser un nettoyage exhaustif, les éliminant dans leur totalité avec des produits prévus à cette fin.

Si le support est hétérogène (aréneux, poussiéreux, etc.), broser et consolider avec Minerseal Premium dilué avec 3:1 d'eau.

Si le support présente des traces de sels, broser et appliquer Neutralysal Premium.

Si le support présente de l'humidité, appliquer Stop-Water Premium dilué avec 1:1 d'eau et peindre dans les 24h qui suivent son application.

Si le support présente des fissures superficielles, l'action varie selon la largeur des fissures :

1-3 mm	Appliquer <i>Füllmasse Premium</i> (avec un bandage de fibre de verre lorsque >1 mm).
3-10 mm	Piquer superficiellement et appliquer <i>Naturglue Premium</i> avec une maille.
>10 mm	Une étude architectonique est requise

Si le support présente une détérioration de la peinture existante, éliminer en premier lieu les zones qui n'adhèrent pas en les grattant et en les brossant.

Si le support présente une détérioration du mortier existant, éliminer en premier lieu les zones qui n'adhèrent pas en les grattant et en les nettoyant à l'aide d'une brosse avec de l'eau abondante.

L'action varie suivant l'épaisseur endommagée :

< 3 mm	Appliquer <i>Ecoputty Premium</i> .
3-8 mm	Appliquer <i>Naturglue Premium</i> avec une maille
8-20 mm	Appliquer <i>MortarBase Premium</i> et terminer avec <i>MortarFine Premium</i> (<10 mm) avec une maille.
>20 mm	Appliquer <i>Naturglue Premium</i> (5 mm), placer du mastic selon l'épaisseur du trou (1-5 cm) et appliquer <i>Naturglue</i>

Si le support présente des pathologies tels que de l'humidité par remontés capillaires, condensation ou infiltrations, biodétérioration, etc. il est nécessaire de solutionner le problème architectural qui génère ce phénomène.

Selon la nature du support, les actions préalables varient comme suit :

- Anciennes peintures brillantes ou satinées, mastics : nettoyer la surface et la poncer délicatement.
- Support absorbant (ex. Bloc de béton, briques, etc.) : appliquer *AmbientPrimer*.
- Support très absorbant (argile, torchis, pisé, etc.) : appliquer *Miner Seal Premium*.
- Support sans porosité (ex. Carreaux vitrifiés, panneaux phénoliques, etc.), bois ou de métal (sans corrosion ni oxydation) : peinture époxy ou polyuréthane : appliquer *Four2Four Premium*.

Méthode d'application:

Mélanger le produit jusqu'à ce qu'il soit homogène et appliquer une couche à la truelle. Commencer un mur sans l'interrompre pour éviter les raccords. A noter qu'un excès de produit peut générer des microfissures.

Séchage:

A 25 °C et 60% d'humidité relative: 24 heures.

Le processus de carbonatation se produit sous 30 jours, présentant une bonne dureté/résistance. Il est

conseillé de ne pas laver ou frotter le support durant cette période.

Conditions climatiques:

La température de travail (ambiante et du support) doit être supérieure à +5 °C et inférieure à +32 °C.

Ne pas appliquer en exposition directe au soleil, ni sur un support réchauffé par le soleil.

Outils:

Truelle, de préférence métallique.

Nettoyage des outils:

Nettoyer les outils après utilisation avec de l'eau tiède.

Observations:

Les supports minéraux doivent avoir une maturité d'au moins 28 jours.

Les supports traités doivent avoir une haute résistance à l'alcalinité.

Ne pas appliquer sur des surfaces en contact permanent avec l'eau.

En cas de pluie, laisser sécher le support avant application.

Il est recommandé de protéger la surface traitée de la pluie pendant 4 jours.

En zones très humides (salle de bain, piscine couverte, etc.), l'utilisation d'Hydrox Seal Premium est recommandée pour minimiser l'absorption de l'eau.

Les parties qui ne vont pas être traitées doivent être protégées (cristal, charpente, etc.).

S'il existe des conditions esthétiques exigées, il est recommandé de faire des essais préalables.

Ne pas mélanger avec d'autres produits pour conserver les propriétés spécifiques de ce dernier.

Produits complémentaires:

Il est recommandé d'utiliser la gamme Graphenstone pour les actions complémentaires selon l'application, réparation et/ou finition souhaitées. Merci de consulter les fiches techniques correspondantes.

DÉCLARATIONS

Le produit possède les certifications suivantes: GreenRate Level A et Déclaration Environnementale du Produit.

Le fabricant déclare que, dû à la composition du produit, il ne contient pas de substances dangereuses ni plastifiantes et est libre d'émission de COVs.

Pour plus d'informations, consulter notre page web : <http://graphenstone.com/Graphenstone-Global-Certificados.html>

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Précaution d'usage :

Aucune précaution spécifique pour des manipulations normales et dans le cas de personnes ne présentant aucune pathologie particulière. Produit alcalin, protéger la peau et les yeux. Appliquer avec une bonne ventilation, ne pas inhaler le produit. Maintenir hors de la portée des enfants.

Gestion des résidus :

Suivant les dispositions légales locales. Les emballages sont en polypropylène recyclable. Contribue à respecter l'environnement, ne jette pas les déchets dans les eaux usées et utilise les points de nettoyage les plus proches.

Geste responsable :

Minimise la déperdition de la peinture en estimant la quantité nécessaire. Récupère celle non utilisée pour lui donner un nouvel usage, conserver selon la rubrique Conservation.

Information de sécurité :

Information en relation à la sécurité, données physiques, écologiques et toxicologiques, consulter la version la plus récente de la fiche de sécurité du produit.

Conseil technique :

En cas de doute, consulter le distributeur local ou le fabricant (technicalsupport@graphenstone.com) .

Les informations fournies sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l'expérience de IEdiSA, quand le produit est correctement stocké, manié et appliqué, en situation normale et en accord avec les recommandations de IEdiSA. La fiche technique sert d'information et de conseil, elle n'est pas juridiquement contrainte. En particulier, ne pas exempter d'essayer et de tester l'adéquation pour l'application et la finalité souhaités. IEdiSA se réserve le droit de modifications qui améliorent le produit et son application. Cette édition invalide les antérieures.